APSE®
floor products since 1964

N. 572 - REV. 09/2025

APSEHOLD

MISCELA POLIMERICA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA PROTEZIONE DI GHIAIA E PIETRISCO

DESCRIZIONE
APSEHOLD è una miscela biancastra di polimeri in dispersione acquosa, con elevato grado di plasticità, elasticità e adesione.

CAMPI DI IMPIEGO
APSEHOLD è stato studiato per fermare la ghiaia e il pietrisco di vialetti, cortili e superfici decorative.
Applicato a spruzzo trova impiego per uso decorativo.
Applicato in miscela può essere impiegato per uso decorativo o traffico pedonale occasionale.

CONFEZIONI
Fustini da 5 L
Flacone da 800 ml

CONSUMO
A spruzzo: circa 140 ml/m^2 per mano
In miscela: circa 5L ogni 125 L di pietre

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
Rapporto in volume per applicazione in miscela:
1 parte APSEHOLD + 25 parti pietrisco

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Prodotto a base acqua, non tossico.
Facile da applicare.
Non modifica il colore degli inerti.
Temperatura di esercizio da +50°C a -20°C

CERTIFICAZIONI
Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 (N° certificato IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. è socio attivo di CONPAVIPER.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le pietre devono essere lavate e asciutte.
Per l'applicazione a spruzzo accertarsi che le pietre siano ben distribuite su tutto il supporto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
APSEHOLD è pronto all'uso. Agitare bene prima dell'utilizzo.
Si consiglia di utilizzare uno spruzzatore senza premiscelazione aria (Airless).

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Applicazione a spruzzo:
Applicare la prima mano di prodotto sulla superficie delle pietre spruzzando in maniera lenta e controllata, al fine di assicurare una distribuzione uniforme del prodotto. Con l'aiuto di un rastrello muovere le pietre per permettere al prodotto di bagnare in maniera omogenea tutto il manto.

Applicare la seconda mano a spruzzo e compattare la superficie con una spatola metallica per incrementare l'adesione.

Attendere 24 ore e applicare la terza mano a spruzzo e in maniera uniforme.

Applicazione in miscela:
Versare APSEHOLD in un secchio contenete le pietre in un rapporto di 1:25 in volume.
Mescolare fino a quando tutto il materiale è ricoperto in modo uniforme.
Versare il materiale miscelato nella zona desiderata. Assicurarsi che il supporto sia permeabile per un drenaggio completo.

Compattare il pietrisco con spatola metallica per incrementare l'adesione.

L'efficacia del trattamento varia a seconda delle dimensioni degli inerti e allo spessore da realizzare. Per i dettagli fare riferimento alla tabella "CARATTERISTICHE DELLO STRATO FINALE".

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Le attrezzature impiegate per l'applicazione possono essere pulite subito dopo l'utilizzo con acqua, meccanicamente dopo indurimento.

APSE®
floor products since 1964

N. 572 - REV. 09/2025

APSEHOLD

MISCELA POLIMERICA PER IL CONSOLIDAMENTO E LA PROTEZIONE DI GHIAIA E PIETRISCO

AVVERTENZE

Non diluire.
Utilizzare solo pietre lavate e asciutte.
Utilizzare in assenza di pioggia e con temperature superiori a +7°C.
Dopo la posa, garantire almeno 3 giorni di clima caldo e asciutto per una corretta reticolazione del prodotto.
Non adatto per superfici carrabili, con pedonabilità intensa, o per successivo posizionamento di sedie, tavoli e mobilio.

SALUTE E SICUREZZA

Per le informazioni sulle norme di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, fare affidamento alla più recente scheda di sicurezza, facendo richiesta all'indirizzo:
APSE S.r.l.

STOCCAGGIO

Durata di 12 mesi, se conservato negli imballi originali, in luogo fresco e privo di umidità.
Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
Teme il gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE FISICHE (a +20°C)

CARATTERISTICA	NORMATIVA	RISULTATO
Aspetto	-	Liquido
Colore	-	Bianco lattescente
Massa volumica	EN 1015-6	1,00 ± 0,1 g/cm^3

CARATTERISTICHE DELLO STRATO FINALE

SPESSORE STRATO	RISULTATO FINALE
<8 mm	NON RACCOMANDATO
8-12 mm	BUONO
13-20 mm	OTTIMO
21-24 mm	BUONO
>24 mm	NON RACCOMANDATO

DIMENSIONE INERTI	RISULTATO FINALE
<3 mm	NON RACCOMANDATO
3-5 mm	OTTIMO
5-8 mm	OTTIMO
8-12 mm	OTTIMO
12-16 mm	BUONO
>16 mm	NON RACCOMANDATO

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul sito di APSE S.r.l.